

NL – Technisch materiaalblad compound

DE – Spezifisches Technisches Mischungsdatenblatt

EN – Individual Technical Data Sheet / Compound

Dichte	Density	DIN 53 479 A	[g/cm ³]	1,14 ± 0,05
Farbe	Appearance			transp. / farbig
Härte	Hardness	DIN 53 505	[Shore A]	60 ± 5
Reißfestigkeit	Tensile strength	DIN 53 504-S 1	[N/mm ²]	11,3
Reißdehnung	Elongation at break	DIN 53 504-S 1	[%]	500
Weiterreißwiderstand	Tear resistance	ASTM D 624 B	[N/mm]	21
Rückprallelastizität	Impact resilience	DIN 53 512	[%]	59
Druckverformungsrest	Compression set	DIN 53 517	[%]	25
		22h / 175°C		
Temperaturbeständigkeit	Temperature		[°C]	-50 / +200
FDA CFR 21, part 177.2600 konform		United States Pharmacopoeia konform		
BgVV XV konform		French Pharmacopoeia konform		
USP Klasse IV und VI konform		European Pharmacopoeia konform		
Biokompatibel				

Diese Angaben stellen Richtwerte dar und sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt.
These figures are intended as a guide and should not be used in preparing specifications.